




## **OKS 3751**

# Haftschmierstoff mit PTFE, Spray



#### **Beschreibung**

Sehr gut haftendes, vollsynthetisches Hochleistungsöl mit PTFE.

#### Einsatzgebiete

- Zur Schmierung von hoch belasteten Maschinenelementen (auch bei Wassereinfluss)
- Schmierung von Ketten, Gelenke und Führungen
- Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen
- Schmierung von Zahnradgetrieben, Armaturen, Scharnieren und Schlössern

#### **Branchen**

- Ernährungs- und Lebensmittelindustrie
- · Papier- und Verpackungsindustrie
- Kommunaltechnik
- · Glas- und Gießereiindustrie
- Chemieindustrie
- · Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Bahntechnik
- Logistik
- · Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Schiffsbau und Marinetechnik

#### **Vorteile und Nutzen**

- NSF H1-Registrierung
- Die optimale Additivierung ermöglicht eine gute Oxidationsund Alterungsbeständigkeit für lange Betriebs- bzw.
  Standzeiten
- Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel
- · Auch als Duolabel verfügbar
- MOSH/MOAH frei (gemäß Rezeptur)

#### Anwendungshinweise

Für optimale Wirksamkeit Schmierstelle reinigen. OKS 3751 Spray gleichmäßig aufsprühen. Dose vor Gebrauch schütteln bis Rührkugeln hörbar sind. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfristen und -mengen entsprechend den Einsatzbedingungen festlegen. Achtung: Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.

#### Liefergebinde

· 400 ml Spray









## **OKS 3751**

## Haftschmierstoff mit PTFE, Spray

#### **Technische Daten**

|                              | Norm            | Bedingung          | Einheit | Wert                  |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---------|-----------------------|
| Zusammensetzung              |                 |                    |         |                       |
| Grundöl                      |                 |                    |         | Polyalphaolefin       |
| Festschmierstoffe            |                 |                    |         | PTFE                  |
| Anwendungstechnische Dat     | en              |                    |         |                       |
| Kennzeichnung                | DIN 51 502      | DIN 51 825         |         | CLPF HC 100           |
| Viskosität                   | DIN 51 562-1    | bei 40°C           | mm²/s   | 100                   |
| Viskosität                   | DIN 51 562-1    | bei 100°C          | mm²/s   | 13,0                  |
| Viskositätsklasse            | DIN ISO 3448    | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG  | 100                   |
| Pourpoint                    | DIN ISO 3016    | 3°C Schritt        | °C      | < -40                 |
| Flammpunkt                   | DIN ISO 2592    | > 79               | °C      | > 240                 |
| Untere Einsatztemperatur     |                 |                    | °C      | -35                   |
| Obere Einsatztemperatur      |                 |                    | °C      | 180                   |
| Farbe                        |                 |                    |         | weißlich              |
| Dichte                       | DIN EN ISO 3838 | bei 20°C           | g/cm³   | 0,68                  |
| VKA-Schweißkraft             | DIN 51 350-2    |                    | N       | 3.000                 |
| VKA-Verschleiss              | DIN 51 350-3/B  |                    | mm      | 0,4                   |
| Zulassung                    |                 |                    |         |                       |
| UFI                          |                 |                    |         | QFE1-H074-H005-QTHX   |
| Freigabe Lebensmitteltechnik |                 |                    |         | NSF H1, RegNr. 124801 |

#### **OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

Ganghoferstraße 47 82216 Maisach

**4** +49 8142 3051 - 500

☑ info@oks-germany.com

★ www.oks-germany.com



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. \* e eingetragenes Warenzeichen

**Produkt nur für gewerbliche Anwender.** Sicherheitsdatenblatt zum Download unter www.oks-germany.com verfügbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfügung.



