



## OKS 1020/2

### Aceite de silicona, 2000 cSt



#### Descripción

OKS 1020/2 es un aceite de silicona y es ideal como deslizando y desmoldeante para plásticos y elastómeros.

#### Campos de aplicación

- Desmoldeantes en procesos de colada, fundición inyectada, moldeo por soplado y extrusión de plásticos, materiales sintéticos y elastómeros
- Impide la adherencia, p.ej. de excedentes adhesivos y materiales estanqueizadores o la humectación por agua
- Medios deslizando contra la fricción generadora de ruido de plásticos, elastómeros y metales uno con el otro y entre sí
- En bordes de corte para papel, cartón, chapa y equipos de fabricación de textiles, para una fácil alimentación de perfiles de plástico y caucho, p.ej. en la construcción de puertas y ventanas

#### Ventajas y utilidad

- Alta eficacia mediante la pronunciada humectación de la superficie y la formación de películas lubricantes extremadamente delgadas
- Efecto separador con propiedades antiestáticas
- Aplicación versátil para la lubricación permanente, la protección, el cuidado y la impregnación
- Comportamiento neutral frente a plásticos y elastómeros
- Resistente al agua y a las influencias del tiempo

#### Ramos

- Industria del hierro y acero
- Procesamiento de caucho y plástico
- Productos para Maquinados
- Ingeniería ferroviaria
- Industria de papel y envasado
- Industria de vidrio y fundición
- Técnica comunal
- Logística
- Industria química
- Construcción naval e ingeniería marina

#### Notas de aplicación

Para óptimo efecto, limpiar primero mecánicamente las superficies, y a continuación con el limpiador universal OKS 2610/OKS 2611. Aplicar capa uniformemente fina con pincel, aceitera de goteo o por inmersión. Para los aceites de baja viscosidad, la distribución es generalmente independiente (efecto de propagación). Evitar los excedentes. Mezclar únicamente con lubricantes adecuados. Los materiales sintéticos a base de silicona, tales como el caucho de silicona, pueden ser disueltos por el aceite de silicona. El aceite de silicona no se debe aplicar en puntos de deslizamiento bajo efecto del oxígeno puro.

## OKS 1020/2

### Aceite de silicona, 2000 cSt

#### Contenedor del suministro

- 5 l Bidón
- 25 l Bidón

#### Datos técnicos

|                                     | Norma           | Condición   | Unidad | Valor               |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------|---------------------|
| <b>Composición</b>                  |                 |             |        |                     |
| Aceite base                         |                 |             |        | Polidimetilsiloxano |
| <b>Datos técnicos de aplicación</b> |                 |             |        |                     |
| Viscosidad                          | DIN 51 562-1    | a 25°C      | mm²/s  | 2.000               |
| Punto de fluidez                    | DIN ISO 3016    | Paso de 3°C | °C     | < -50               |
| Punto de inflamación                | DIN ISO 2592    | > 79        | °C     | > 280               |
| Temperatura de aplicación inferior  |                 |             | °C     | -55                 |
| Temperatura de aplicación superior  |                 |             | °C     | 200                 |
| Color                               |                 |             |        | transparente        |
| Densidad                            | DIN EN ISO 3838 | a 20°C      | g/cm³  | 0,97                |

**Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG**  
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /  
Alemania / teléfono +49 89 7876-0

Los datos de este documento están basados en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la publicación y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantía ni de las características del producto ni de su adecuación y tampoco eximen al usuario de la obligación de efectuar ensayos prácticos con el lubricante seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Los datos técnicos de lubricantes cambian según el tipo de las cargas mecánicas, dinámicas, químicas y térmicas y en función de la presión y del tiempo. Estos cambios pueden repercutir en la función de componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y así mismo ponemos gustosamente a su disposición, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos Klüber están sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Klüber Lubrication se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso previo.