



OKS 2351

Pâte d'aluminium, Pâte antigrippage, spray





Description

Pâte d'aluminium pour le montage d'assemblages vissés et boulonnés exposés à des températures élevées et des influences corrosives.

Domaines d'utilisation

- Lubrification lors du montage de pièces de machines, vissages, robinetteries, assemblages à brides et à emboîtement, guidages, surfaces de glissement et d'étanchéité de fours, chaudières, brûleurs, moteurs exposés à des températures élevées
- · Pâte de séparation

Branches

- Industrie chimique
- Industrie papetière et industrie de l'emballage
- Sidérurgie
- · Verreries et usines sidérurgiques
- Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
- · Technique communale
- Construction navale et technique marine
- · Installations et construction mécanique
- Logistique
- · Technique ferroviaire

Avantages et utilité

- Aptitude optimale à l'évitement de phénomènes de grippage et de soudage à froid
- Efficacité élevée grâce à un excellent effet de séparation et d'absorption de la pression
- Bonne protection contre la pénétration des projections d'eau et de l'eau de condensation
- · Exempt de composés de métaux lourds
- Bonne protection contre la corrosion
- Très bonne résistance à l'eau
- · Large plage de température d'utilisation
- Rapport optimal du couple de serrage des vis sur la précontrainte réalisable

Conseils d'utilisation

Pour une adhérence optimale, nettoyer d'abord mécaniquement (p. ex. brosse de fer) le filet et les surfaces de glissement et les débarrasser ensuite des encrassements et restes de lubrifiants avec le nettoyant universel OKS 2610/OKS 2611. Pulvériser OKS 2351 en quantité suffisante et de manière régulière sur les surfaces d'appui des têtes de boulons/écrous et sur le filetage. Ne pas utiliser la pâte au lieu de graisse et mélanger uniquement avec des lubrifiants appropriés.

Conditionnement

400 ml Spray









OKS 2351

Pâte d'aluminium, Pâte antigrippage, spray

Caractéristiques techniques

| | Norme | Condition | Unité | Valeur |
|--------------------------------------|-------------------|--|--------|----------------------------|
| Composition | - | - | | - |
| Huile de base | | | | Huile minérale |
| Epaississant | | | | organique/inorganique |
| Lubrifiants solides | | | | Autres lubrifiants solides |
| Lubrifiants solides | | | | Poudre d'aluminium |
| Caractéristiques techniques d | l'application | | | |
| Point de goutte | DIN ISO 2176 | | °C | 110 |
| Pénétration au repos | DIN ISO 2137 | pas de sollicitation au cisaillement | 0,1 mm | 290-330 |
| Température inférieure d'utilisation | | | °C | -30 |
| Température supérieure d'utilisation | | | °C | 1100 |
| Teinte | | | | argent |
| Densité | DIN EN ISO 3838 | à 20°C | g/cm³ | 0,70 |
| Test de brouillard salin | DIN EN ISO 9227 | Epaisseur de couche > 30 μm | h | > 400 |
| Coefficient de friction total (µ) | DIN EN ISO 16 047 | Vis ISO 4017 M10x55-8.8 trempage à l'huile, écrou ISO 4032 M10-10 trempage à l'huile | | 0,13 |
| Couple initial de décollement | DIN 267-27 | M10 A2, 40 Nm, 400 °C, 100 h | Nm | < 2,7 x couple de serrage |
| Homologation | | | | |
| UFI | | | | HVK1-D0Q4-T00C-DA80 |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47 82216 Maisach

4 +49 8142 3051 - 500

☑ info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. * Marque déposée

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur le site www.oks-germany.com.

Pour toutes questions, notre service technique après-vente est volontiers à votre disposition.



